

## 一般物性

### BE260Y

ガラス繊維強化PBT/PET樹脂 (GF55%)

良外観グレード

特性	測定方法	測定条件	単位	
引張強さ	ISO 527	-	MPa	160
曲げ強さ	ISO 178	-	MPa	250
曲げ弾性率	ISO 178	-	MPa	18000
ノッチ付きシャルピ-衝撃強さ	ISO 179/1eA	23℃	kJ/m <sup>2</sup>	10
荷重たわみ温度	ISO 75	1.80MPa	℃	210
密度	ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup>	1.80

注

- ・ ISO等の公的規格の試験方法はその規格に準拠しています。
- ・ これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

### 標準成形条件

予備乾燥	シリンダー設定温度(℃)				スクリュー回転数 (rpm)	背圧 (MPa)	金型温度 (℃)
	ノズル	前部	中部	後部			
3-5時間 100-130℃	250-270	250-270	240-260	210-230	50-100	10-20	80-100

・ 吸湿により成形時に物性低下やシルバー発生をひきおこす恐れがありますので、予備乾燥は、除湿乾燥機等を使用して水分量を0.04%以下に抑えて下さい。